



Les émulsions classiques de NEW ROAD

E115

**EMULROAD R69DS
C69B3**

Emulsion cationique de bitume à rupture rapide pour repandage.

La nature du produit :

L'EMULROAD R69 est une émulsion cationique à rupture rapide à 69% de bitume.

Les constituants :

Bitume routier pur	Grade 160/220
Fluxant pétrochimique (facultatif)	Huile très aromatique
Dope (facultatif)	Produit à base d'amine
Emulsifiants	Produits à base d'amine
Acide	Acide chlorhydrique
Additif (facultatif)	Agent de viscosité
Sel (facultatif)	Chlorure de calcium

Les applications :

Cette d'émulsion est élaborée pour la réalisation d'enduits superficiels d'usure et de réparations ponctuelles destinés à l'entretien ou à la construction de chaussées neuves.

L'EMULROAD R 69 est adapté aux trafics moyens, faibles ou très faibles.

Les conditions d'emploi :

L'émulsion est appliquée sur des supports propres et secs. La température du sol doit être supérieure à 10° C. Les granulats employés devront être propres et secs ou légèrement humides.

Transport et stockage :

L'émulsion est stockée/entre 60 et 80° C. L'EMULROAD R69 se conserve quelques semaines. Elle peut être brassée un fois par semaine.

Le chargement peut se faire directement à l'usine ou à partir d'un porteur sur le chantier suivant la réglementation en vigueur.



Les émulsions classiques de NEW ROAD

E115

**EMULROAD R69Ds
C69B3**

Normes	Essais	Performances sur E115	NF EN 13808 2013	
			spécifications	Classe
EMULSION DE BITUME				
NF EN 1428	Teneur en liant	68 à 70%	67 à 71%	9
NF EN 1429	Résidu sur tamis	≤0.1%	≤0.1%	2
	• Particules retenues sur tamis de 500µm • Particules retenues sur tamis de 160µm	≤0.25%	≤0.25%	2
NF EN 1429	Stabilité au stockage par tamisage à 7 jours • Particules retenues sur tamis de 500µm	≤0.20%	≤0.20%	3
NF EN 12846	Pseudo viscosité STV Orifice 4 mm, à 40° C	30 à 70 s	5 à 70 s	5
NF EN 12850	pH	2,5 à 3,5		
NF EN 13075-1	Indice de rupture	70 à 130	70 à 155	3
NF EN 13614	Adhésivité Effet de l'eau	≥ 90 %	≥ 90 %	3
LIANT RECUPERE selon NF EN 13074-1				
NF EN 1426	Pénétrabilité à l'aiguille à 25° C	≤ 220 1/10mm	≤ 220 1/10mm	5
NF EN 1427	Température de ramollissement	≥ 35° C	≥ 35° C	7
LIANT STABILISE selon NF EN 13074-2				
NF EN 1426	Pénétrabilité à l'aiguille à 25° C	≤ 150 1/10mm	≤ 150 1/10mm	4
NF EN 1427	Température de ramollissement	≥ 39° C	≥ 39° C	6