

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Appellations normatives :

- CEM II/A-V 42,5 N CE CP2 NF
- CEM II/B-LL 32,5 R CE NF
- CEM II/B-LL 32,5 R CE CP2 NF
- CEM II/B-M (LL-V) 32,5 R CE NF

Résistances (valeurs moyennes) :

à 2 jours	16 MPa
à 28 jours	40 MPa

Début de prise : 2h30<DP<3h10

PRECAUTION D'EMPLOI

Eviter l'usage pour les mortiers en couverture.

Ne convient pas pour les bétonnages en milieux agressifs.

DOSAGE

Dosage pour 1 sac de 35 kg	Dosage équivalent Kg de ciment/m ³	Sable de type 0/4 mm	Gravillons de type 4/20 mm	Eau	Volume
		Mélange à béton de type 0/20 mm			
OUVRAGES EN BÉTON COURANT	350 Kg/m ³ de béton	 x 6	 x 7	 17 litres environ	100 litres environ
		 x 10			
MORTIER COURANT	350 Kg/m ³ de sable	 x 10		 17 litres environ	100 litres environ
MONTAGE DE MURS	300 Kg/m ³ de sable	 x 12		 17 litres environ	120 litres environ

Dosage pour 1 sac de 25 kg	Dosage équivalent Kg de ciment/m ³	Sable de type 0/4 mm	Gravillons de type 4/20 mm	Eau	Volume
		Mélange à béton de type 0/20 mm			
OUVRAGES EN BÉTON COURANT	350 Kg/m ³ de béton	 x 4	 x 5	 11 litres environ	70 litres environ
		 x 7			
MORTIER COURANT	350 Kg/m ³ de sable	 x 7		 11 litres environ	70 litres environ
MONTAGE DE MURS	300 Kg/m ³ de sable	 x 9		 11 litres environ	90 litres environ

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau.
Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

APPLICATIONS POSSIBLES

Applications mortier

- Carrelage scellé, chapes, gobetis sur bétons, blocs et briques, maçonnerie des murs

Applications béton

- Chaînages, dallages escaliers, fondations superficielles, linteaux, murs de soutènement et enterrés, murs à bancher, murs en blocs à bancher, pavages, planchers, poteaux, poutres, réseaux