

Graisses à roulements

ARCANOL-LOAD150-400G (Série ARCANOL-LOAD150)

graisses spéciales pour roulements à billes, à rouleaux et à aiguilles, ainsi que guidages linéaires

La présente fiche technique ne donne qu'un aperçu des dimensions et charges de base du produit sélectionné. Respectez impérativement toutes les remarques de ces pages d'aperçu. Des informations complémentaires sont données, pour de nombreux produits, dans "Description". Vous pouvez aussi demander des renseignements détaillés via une commande de catalogue(s) (<http://www.fag.de/content.fag.de/en/mediathek/library/library.jsp>) ou par téléphone au +33 (0) 88 63 40 40.

KP2N-20 Marquage selon DIN 51825

0,94 kg/dm³ Densité

Epaississant : savon complexe de lithium

Type d'huile de base : huile minérale

-20 .. +140 °C Températures d'utilisation
selon DIN 51825

90 °C Température de transition

≥ ISO VG 150 mm²/s Viscosité de l'huile de base à 40°C
selon DIN 51562 - 1

220 - 295 Pénétrabilité travaillée
0,1 mm
selon DIN ISO 2137

2 - 3 Classe NLGI
selon DIN ISO 2137

≥ 240 Point de goutte
selon DIN 51818

≤ 1 - 90 Résistance à l'eau
plage
selon DIN 51807 - 1

0/0 Test d'Emcor :
degré.corr
selon DIN 51802

≤ 1 1 % NaCl
degré.corr

≤ 1	Corrosion cuivre après 24 h/120°C
	degré.corr
	selon DIN 51811
500000 mm/min	Vitesse limite n*dm
	Rlts à billes, rlts à rouleaux cyl.
200000 mm/min	Vitesse limite n*dm
	Autres rlts à rouleaux
	(ne sont pas concernées les butées à rouleaux cylindriques et à rotule sur rouleaux)
0,4 kg	Conditionnement
	Nature du conditionnement : cartouche

